



# RobLiner

## TRUCK BED LINER BLACK

### Charakteristika

RobLiner je dvojsložkový (2K) akrylový polyuretanový nátěr, který poskytuje vysokou úroveň ochrany. Díky své vysoké mechanické a chemické odolnosti je ideální produkt pro nátěr viditelných částí tahačů, dodávek nebo ostatních viditelných povrchů, které jsou vystavené náročným podmínkám, jak fyzickým (kameny, písek a jiná abraziva), tak povětrnostním.

- Dobré přizpůsobení povrchu, skvělý vzhled
- Vysoká mechanická odolnost (oděr, škrábance, ...)
- Vysoká chemická odolnost
- Antikorozní ochrana
- Ochrana před vlivem počasí a UV záření, vysoká tvrdost a pružnost
- Vynikající přilnavost na různé povrchy
- Odolnost až 85° C na aplikovaný film

### Fyzikální vlastnosti



Podstata:	Akrylátová
Barva:	Černá
Specifická hmotnost:	1,1 kg/l při 20° C
Tloušťka suché vrstvy:	180 – 230 mikronů (1 vrstva)
Vydatnost:	2,3 m <sup>2</sup> /l (vytvrzený produkt, 200 mikronů)
VOC při aplikaci:	420 g/l 450 g/l (10% ředění) 470 g/l (20% ředění)

### Pomocné produkty

Tužidlo RobLiner - kód ACI: R 66600

Ředidlo S322 – kód ACI: R 62136 (1L), R 62137 (5L)





### Příprava povrchu





			Volitelně (*)
Ocel		✓	
Hliník	✓	✓	Primanyl 2120 / Aircolor Etch Primer 1 K
Galvanizovaný povrch	✓	✓	Primanyl 2120 / Aircolor Etch Primer 1 K
Pozinkovaný povrch	✓	✓	Primanyl 2120 / Aircolor Etch Primer 1 K
Polyesterový tmel	✓	✓	
Epoxidový podklad	✓	✓	
OEM barva	✓	✓	
Plast	✓	✓	Primerplast
Kataforéza	✓	✓	

(\*) Na některých površích může předchozí příprava vést ke zlepšení přilnavosti.

## Poměry míchání

Pro aplikaci pistolí RB1 přidejte přímo uvedené množství tvrdidla do plechovky. Plechovku znovu zavřete. Rázně míchejte 2 minuty a produkt bude připravený pro aplikaci.








			
<b>RobLiner</b> tvrdidlo	100:33 objemově  100:29 hmotnostně	3:1	1h

			
<b>RobLiner</b> tvrdidlo	100:33 10-20 % objemově  100:29 13-26 hmotnostně	3:1 - 10-20%	1h







## Metoda aplikace

Následující parametry: tlak, vzdálenost a průměr trysky lze modifikovat pro dosažení požadovaného typu vzhledu výsledného povrchu.

Před stříkáním vozidla je doporučeno nastříkat testovací panel pro kontrolu finálního vzhledu povrchu.

					
	mm	bar	cm		
		2-4	20-30	1-2	45-60'
	1,3-2,0	1-2	15-20		45-60'

## Časy schnutí

<b>20° C</b>				<b>60° C</b>	
					
<b>RobLiner</b> tvrdidlo	5-10'	45-60'	1h – 24h	<b>RobLiner</b> tvrdidlo	30'

## Krycí nátěr

Při krycím nátěru po 24 h je doporučeno lehké přebroušení pomocí Robrite.

Lze překrývat s:

- Opabase acqua 2.0
- Dicrom
- Ucrom
- Řada Disolac
- Obecně lze překrýt většinou moderních barev

## Chemická odolnost

Voda	24 h	OK
Motorový olej	24 h	OK
Brzdová kapalina	24 h	Povrchové změkčení
Mýdlo	24 h	OK
10% amoniak	7 h	OK
44% octová kyselina	7 h	OK
Nafta	10 min	OK
Benzín	10 min	Povrchové změkčení. Tvrdost je obnovena po odpaření.
Xylen	15 min	Povrchové změkčení. Tvrdost je obnovena po odpaření.
Aceton	5 min	Povrchové změkčení. Tvrdost je obnovena po odpaření.

## Čištění nástrojů

Pro čištění použijte ředidlo ještě před zaschnutím produktu.

## Bezpečnost

Dodržujte instrukce na produktovém štítku. Pro více informací je k dispozici bezpečnostní list produktu.

## Skladování

Skladujte produkt na dobře větraném místě mimo dosah přímého slunečního záření. Teplota skladování musí být v rozmezí teplot +5° C a +30° C.

## Trvanlivost

12 měsíců v neotevřeném originálním obalu.

Objednáací číslo ACI: R 66599



Distribuce pro ČR:

ACI - Auto Components International, s.r.o., Podnikatelská 549, Praha 9, 19011, Tel: 274 021 111, [www.aci.cz](http://www.aci.cz)

Výrobce: ROBERLO S.A. · Ctra. N-II, km 706,5 · 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) SPAIN  
Tel. +34-972 478 060 · Fax +34-972 477 394 · e-mail: [info@roberlo.com](mailto:info@roberlo.com)